




Thân thiện môi trường



Thoát hơi tốt



Chỉ dùng cho nội thất




Dễ lau chùi



Dụng cụ cho thợ sơn



An toàn khi tiếp xúc với da



Lượng sử dụng, L/m²

Đầu sáp cứng cho đồ nội thất (Interior hard wax-oil)

- Sản phẩm chuyên nghiệp chất lượng cao chứa sáp, dầu tự nhiên biến đổi nhiệt, các loại hydrocarbon mạch hở khử vòng và chứa các chất phụ gia chức năng cho nhiều mục đích khác nhau;
- Sản phẩm chỉ được khuyến cáo sử dụng cho đồ nội thất, an toàn cho sức khỏe con người và không gian sống;
- Tạo lớp phủ trang trí mờ, mịn, đàn hồi, cho hơi nước thoát ra, có đặc tính chống bám bụi và chống thấm nước, tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào cũng như có tác dụng chống tĩnh điện;
- Bề mặt đã sơn dễ dàng lau sạch bằng nước;
- Làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và hoa văn độc đáo của gỗ nhờ tạo ra sự tương phản giữa các thớ gỗ cứng và mềm, cho phép tạo hiệu ứng quang học 3D độc đáo, có thể nhuộm màu theo nhiều sắc thái khác nhau;
- Không chứa thành phần có hoạt tính sinh học, an toàn khi tiếp xúc với da người.

Mã sản phẩm: 5100



Ứng dụng

SIBIREX® hard wax-oil được khuyến dùng để bảo vệ và trang trí tường, trần nhà, cánh cửa, mặt ngoài đồ nội thất và các bề mặt theo chiều thẳng đứng khác cho nhiều mục đích khác nhau được làm từ các loại gỗ, nút, ván ép và ván OSB trong nhà. Dầu sáp cứng có thể được sử dụng làm lớp sơn lót cũng như làm lớp phủ ngoài cùng độc lập.

MÀU SẮC	Ở dạng màu pha sẵn
ĐỘ BÓNG	Bán mờ
DUNG MÔI	Dầu sáp cứng là dạng đã pha sẵn, không cần pha loãng thêm, tuy nhiên, để đạt được độ đặc cần thiết, sản phẩm có thể được pha loãng với hydrocarbon mạch hở đã khử vòng
THÀNH PHẦN	Hỗn hợp aliphatic hydrocarbon, dầu lanh, dầu trẩu, dầu tự nhiên biến đổi nhiệt, chất làm khô dầu, titan dioxide, chất hấp thụ tia UV, chất chống tạo màng, bột sáp kích thước hạt nhỏ, bentonite, phụ gia chức năng
HẠN SỬ DỤNG	3 năm từ ngày sản xuất ghi trên bao bì gốc chưa mở nắp
NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN	Bảo quản trong thùng đầy kín ở nơi khô mát, tránh xa tầm tay trẻ em. Có thể hình thành màng trên bề mặt. Lớp màng này cần được loại bỏ trước khi sử dụng. Bảo quản lâu trong bao bì đã mở nắp có thể sẽ cần lọc lại. Cho phép lưu trữ và vận chuyển ở nhiệt độ dưới 0 °C
BAO BÌ	0,4L / 1L / 2,5L
HƯỚNG DẪN AN TOÀN	Các vật liệu làm việc, phiêu gỗ và quần áo thấm sản phẩm phải được đựng trong thùng kim loại đầy kín, hoặc rửa sạch, giặt sạch bằng nước và phơi khô, trải phẳng trên bề mặt chống cháy. Vật liệu làm việc có nguy cơ tự bốc cháy (khăn lau dầu)! Bản thân sản phẩm không có khả năng tự bốc cháy. Chỉ sử dụng ở nơi thoáng gió. Tránh tiếp xúc với mắt, đường hô hấp, da và quần áo. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt và da, hãy rửa kỹ bằng nước. Trong trường hợp nuốt phải, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ y tế

HÀM LƯỢNG VOC	Dầu sáp cứng dùng cho đồ nội thất chứa 440 g/L VOC (các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi)
XỬ LÝ	Phần dư của sản phẩm lỏng phải được chuyển đến điểm thu gom sơn, vecni cũ hoặc xử lý theo quy định tại địa phương. Lượng nhỏ sản phẩm kèm các vật liệu làm việc thấm sản phẩm có thể được xử lý cùng với rác thải sinh hoạt sau khi khô
LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG	Khi thi công 01 lớp, 1 lít dùng cho 16 m ² hay 60-65 mL/m ² , khi thi công 02 lớp, 1 lít dùng cho 12 m ² hay 80-85 mL/m ² . Tùy theo khả năng thấm hút của gỗ mà lượng sử dụng có thể thay đổi tăng lên hoặc giảm xuống một chút
DỤNG CỤ LÀM VIỆC	Cọ sơn đầu bằng làm bằng sợi tự nhiên, hỗn hợp hay sợi tổng hợp, đây là loại cọ nên sử dụng khi sơn dầu. Con lăn sơn bằng vải nhung lông ngắn. Vải mềm không xơ (ví dụ: khăn waffle)
VỆ SINH DỤNG CỤ LÀM VIỆC	Dụng cụ làm việc phải được làm sạch bằng hydrocacbon mạch hở và phơi khô ngay sau khi sử dụng

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải khô (độ ẩm tối đa cho phép của gỗ là 12%) và sạch. Trước khi sơn dầu, bề mặt sơn cần được xử lý bằng giấy nhám P120–P150 tùy vào mục đích sử dụng của sản phẩm. Đối với gỗ tươi, cần loại bỏ nhựa cây khỏi các bụi nhựa bằng hydrocacbon mạch hở.

Ứng dụng

Trộn kỹ sản phẩm trước khi sử dụng. Dùng cọ, con lăn hoặc khăn không xơ quét thành một lớp mỏng đồng nhất, phân bố đều sản phẩm dọc theo thớ gỗ. Các đầu tận cùng cũng được sơn. Để đạt độ bám dính lớp giữa và hiệu ứng trang trí, nên xử lý lớp giữa bằng giấy nhám có kích thước hạt P500–P600. Sơn 2 lớp.

Thời gian khô

Trước khi phủ lớp tiếp theo, hãy chờ 12-16 giờ (20 °C/ độ ẩm tương đối 55-65%). Cần chờ khô lâu hơn trong điều kiện độ ẩm cao, nhiệt độ thấp, cũng như thiếu luồng không khí trong lành.

Quan trọng

- Cần sơn thử để kiểm tra lượng cần sử dụng, thời gian khô và hiệu ứng trang trí!
- Để lớp phủ đạt mức độ khô cần thiết và tránh xuất hiện của mùi dầu đặc trưng dai dẳng trong phòng, cần cung cấp luồng không khí sạch và nhiệt độ không thấp hơn 16 °C!
- Nếu nhiệt độ trong phòng thấp hơn mức khuyến cáo thì thời gian chờ khô của lớp phủ đầu tiên nên kéo dài lên 2 ngày.

Chăm sóc bề mặt

Các bề mặt đã được sơn bằng Dầu sáp cứng cho đồ nội thất nên được làm sạch bằng khăn mềm không xơ kèm chất tẩy rửa có độ pH trung tính. Để sơn lại bề mặt đã được sơn bằng Dầu sáp cứng cho đồ nội thất, cần rửa sạch bề mặt bằng nước, sau đó cần xử lý lớp giữa bằng dụng cụ chà nhám có kích thước hạt P500-P600 và sơn mới lớp phủ mỏng theo khuyến cáo sử dụng.

