



环保



耐磨



仅限室内



耐洗



涂漆工具



皮肤接触安全



消耗量 (m²/L)

室内地坪硬质木蜡油 (Floor hard wax-oil)

- 高品质的专业产品，基于天然原料，为人体健康和生活空间生态提供安全保障；
- 产品建议仅用于内部作业；
- 产品有哑光和半哑光2种光泽度可供选择；
- 形成弹性透气性涂层，具有良好的触感、防污防水性能和抗静电效果；
- 不会随着时间推移而剥落或开裂，无须重新铺装更新表面，只需要一层；
- 耐磨，用于保护受到机械应力的木材表面；
- 耐与油腻产品、着色液和pH中性洗涤剂接触后的污渍；
- 通过形成硬纤维和软纤维的对比，强调木材的自然美和独特纹路。

Art: 5200 M



应用

SIBIREX®室内地坪硬质木蜡油推荐用于处理由各种木材制成的地板、楼梯、门板和配件、家具和台面（不与食品接触），以及软木、刨花板、OSB板等，在室内自动和手动应用。在用SIBIREX®调色油处理木材表面后，建议使用硬质木蜡油进行透明整理，以达到涂层高性能和所需的光泽度。

颜色	透明产品
光泽	半哑光或哑光
溶剂	室内地坪硬质木蜡油随时可用，无须稀释，但要达到所需的工作稠度，产品可以用脱芳脂肪烃稀释。
原料	脂肪族烃、桐油、热改性天然油、干燥剂、氢氧化铝、微粉蜡、紫外线吸收剂、防剥皮剂、消光剂、膨润土、功能性助剂。
保质期	自生产之日起3年，原装未开封
储运温度	储存于密封容器中，置于阴凉干燥处，避免儿童接触。表面有可能形成薄膜。产品使用前应将去除薄膜。在开封的包装中长期储存后，可能需要过滤。允许在零度以下储存和运输。
包装	0,4L / 1L / 2,5L

安全指令	工作材料、木屑、浸渍产品的衣物，应存放在密闭的金属容器中，或用水冲洗后，在不易燃的表面上晾干，保持拉直状态。 工作材料（油布）有自燃危险！产品本身不容易自燃。 只能在完全通风的地方使用。避免接触眼睛、呼吸器官、皮肤和衣物。使用个人防护装备。如不慎接触眼睛和皮肤，请用清水彻底冲洗。如不慎误食，请及时就医。
挥发性有机化合物含量	室内地坪硬质木蜡油包含430克/升挥发性有机化合物。
处理	液体产品残留物应转移到旧油漆和清漆的收集点，或应根据当地法规进行处理。少量产品，以及浸渍其中的工作材料，干燥后可与生活垃圾一起处理。
用量	一层使用时，每20平方米1升，或每平方米50毫升；两层使用时，每15平方米1升，或每平方米65毫升。根据木材吸收率的不同，用量可能会有轻微的上下浮动。
作业工具	平刷或天然、混合或合成毛刷，推荐用于油类作业。低桩丝绒滚筒。
作业工具清洗	作业工具使用后应立即用脂肪烃清洗，并干燥。

表面处理

表面应干燥（木材的最大允许含水率为18%）并且清洗。涂油前，表面应根据产品预期用途，用磨料P120-P180进行处理。如果需要对表面上色，可以用调色油进行预处理

应用

使用前将产品充分混合。蜡油要用丝绒滚筒、平漆刷或地板刷涂成一层薄薄的均匀层，小心地将油沿木质纤维均匀分布。涂上第一层后，建议用粒径为P500-P600的磨料进行层间处理。层间处理后留下的灰尘要清除。

建议涂抹2层。

干燥时间

待16-24小时（20°C/55 - 65%相对空气湿度）后再涂下一层。7-10天后达到全面使用涂层所需的完全干燥和固化。高湿低温需要延长干燥时间。

注意

- 为了检查用量、干燥时间和装饰效果，需要做试漆！
- 为了实现完全干燥和固化，需要向室内提供新鲜空气流入，温度不低于16°C，持续7-10天！
- 在涂装小区域时，比如楼梯或家具立面，观察用量是非常重要的！

表面护理

使用pH中性洗涤剂，用柔软无纺布清洁涂有地板硬蜡油的表面。

翻新涂有室内地坪硬质木蜡油的表面时，应用水清洗并晾干，然后需要使用颗粒级为P500-P600的磨料进行层间处理，根据应用建议涂上薄薄的新涂层。

