




环保



蒸汽渗透



仅限室内



耐洗



涂漆工具



皮肤接触安全



消耗量 (m²/L)

调色油 (Tinting oil)

- 高品质的专业产品，基于天然原料，为人体健康和生活空间生态提供安全保障；
- 产品建议仅用于内部作业；
- 由于油品的独特成分和精心挑选的流变性，调色油可以让你轻松地设定木材表面的色彩和装饰效果，强调其自然美和独特纹路；
- 可以做成不同色调，拼接木材，打造复古、脱皮和陈年木材效果；
- 不会随着时间推移而剥落或开裂，无须重新打磨更新表面，只需要一层涂层。

Art: 5400 M



应用

SIBIREX®调色油推荐用于室内各种木制表面的防护和装饰处理，即地板、楼梯、门、窗台、家具（立面和台面）、室内物品。

调色油只能作为独立饰面层用于不受高操作负荷的表面，即家具（台面除外）和室内物品。在处理性能增强的表面，即地板、楼梯、窗台、台面、门时，建议只使用调色油作为定色和装饰效果的一层。此外，建议使用SIBIREX®地坪硬蜡油处理。

颜色	有现成颜色
光泽	哑光
溶剂	调色油随时可用，无须稀释，但要达到所需的工作稠度，产品可以用脱芳脂肪烃稀释。
原料	亚麻油、桐油、漆器亚麻油、热改性天然油、微粉蜡、防剥皮剂、分散剂、钛白粉、干燥剂、膨润土、功能性助剂。
保质期	自生产之日起3年，原装未开封
储运温度	储存于密封容器中，置于阴凉干燥处，避免儿童接触。表面有可能形成薄膜。产品使用前应将去除薄膜。在开封的包装中长期储存后，可能需要过滤。允许在零度以下储存和运输。
包装	0,4L / 1L / 2,5L

安全指令	工作材料、木屑、浸渍产品的衣物，应存放在密闭的金属容器中，或用水冲洗后，在不易燃的表面上晾干，保持拉直状态。 工作材料（油布）有自燃危险！产品本身不容易自燃。 只能在完全通风的地方使用。避免接触眼睛、呼吸器官、皮肤和衣物。使用个人防护装备。如不慎接触眼睛和皮肤，用清水彻底冲洗。如不慎误食，请及时就医。
挥发性有机化合物含量	调色油包含60克/升挥发性有机化合物
处理	液体产品残留物应转移到旧油漆和清漆的收集点，或应根据当地法规进行处理。少量产品，以及浸渍其中的工作材料，干燥后可与生活垃圾一起处理。
用量	一层使用时，每40平方米1升，或每平方米25毫升；两层使用时，每30平方米1升，或每平方米33毫升。根据木材吸收率的不同，用量可能会有轻微的上下浮动。
作业工具	平刷或天然、混合或合成毛刷，推荐用于油类作业。低桩丝绒滚筒。无绒软布（比如华夫格毛巾）
作业工具清洗	作业工具使用后应立即用脂肪烃清洗，并干燥。

表面处理

表面应干燥（木材的最大允许含水率为12%）并且清洗。在涂油之前，应根据产品预期用途，用磨料P120–P180对表面进行处理。

应用

使用前将产品充分混合。用滚筒、毛刷或无绒软布将油涂成均匀层。如果油作为定色层使用，建议涂1层。如果油作为独立产品使用，建议涂2层。

干燥时间

待16–24小时（20°C/55 – 65%相对空气湿度）后再涂下一层。7–10天达到声称性能。湿度高、温度低，以及新鲜空气流入不足，都需要延长干燥时间。

注意

- 为了检查用量、干燥时间和装饰效果，需要做试漆！
- 为了实现完全干燥和固化，必须向室内提供新鲜空气流入，温度不低于16°C！
- 使用调色油作业，特别是在大面积上使用时，观察用量是非常重要的，因为过度使用会导致干燥时间明显延长，装饰效果不理想！

表面护理

使用特殊pH中性洗涤剂，用柔软无纺布清洁涂有调色油的表面。

翻新涂有调色油的表面时，应用水清洗并晾干，然后需要使用颗粒级为P500–P600的磨料进行层间处理，根据应用建议涂上薄薄的新涂层。

