




环保



防霉




仅限户外



抗紫外线



涂漆工具



蒸汽渗透



消耗量 (m²/L)

通用油滴釉 (Universal oil glaze)

- 高品质的专业产品，基于天然原料，为人体健康和生活空间生态提供安全保障；
- 包含具有杀藻和杀真菌活性的防水复合杀菌剂，有机UV过滤器，降低木材在阳光下损坏和变色的风险；
- 形成具有防污防水性能的弹性透气性耐候丝滑哑光涂层，能很好地渗透到木材纤维中，具有保湿作用，防止其变干开裂；
- 不会随着时间推移而剥落或开裂，无须重新铺装更新表面，只需要一层；
- 强调木材的自然美和独特纹路；

Art: 7100 M



应用

SIBIREX®通用油滴釉推荐用于木质外立面、栅栏、凉木等暴露在大气荷载下的垂直承重和装饰结构之双层防护和装饰处理。通用天蓝色可用于木材和仿木材加工木制立面，但不建议用于加工圆木屋。

颜色	有现成颜色
光泽	半哑光
溶剂	通用油滴釉随时可用，无须稀释，但要达到所需的工作稠度，产品可以用去芳香脂肪族烃稀释。
原料	脂肪族烃、柠檬油、桐油、热改性天然油、UV吸收剂、杀菌剂和藻剂、防剥皮剂、干燥剂、二氧化钛、膨润土、功能性助剂。
保质期	自生产之日起3年，原装未开封
储运温度	储存于密封容器中，置于阴凉干燥处，避免儿童接触。表面有可能形成薄膜。产品使用前应将去除薄膜。在开封的包装中长期储存后，可能需要过滤。允许在零度以下储存和运输。
包装	0,4L / 1L / 2,5L
安全指令	工作材料、木屑、浸渍产品的衣物，应存放在密闭的金属容器中，或用水冲洗后，在不易燃的表面上晾干，保持拉直状态。 工作材料（油布）有自燃危险！产品本身不容易自燃。 只能在完全通风的地方使用。避免接触眼睛、呼吸器官、皮肤和衣物。使用个人防护装备。如不慎接触眼睛和皮肤，用清水彻底冲洗。如不慎误食，请及时就医。

挥发性有机化合物含量	通用油滴釉包含450克/升挥发性有机化合物
处理	液体产品残留物应转移到旧油漆和清漆的收集点，或应根据当地法规进行处理。少量产品，以及浸渍其中的工作材料，干燥后可与生活垃圾一起处理。
用量	一层使用时，每16平方米1升，或每平方米60–65毫升；两层使用时，每12平方米1升，或每平方米80–85毫升。根据木材吸收率的不同，用量可能会有轻微的上下浮动。
作业工具	平刷或天然、混合或合成毛刷，推荐用于油类作业。
作业工具清洗	作业工具使用后应立即用脂肪烃清洗，并干燥。

表面处理

表面应干燥（木材的最大允许含水率为18%）并且清洗。在喷漆之前，木材应使用粒径不高于P120的磨料进行处理。在处理新鲜木材时，需要用脂肪族烃将树脂袋中的树脂去除。在进行立面工程时，软针叶木材的表面应使用防腐底漆进行处理。

应用

使用前将产品充分混合。用毛刷将产品涂上一层薄薄的均匀层，使产品沿着木材纤维分布。为了达到层间附着力和装饰效果，需要用粒径为P500–P600的磨料进行层间处理。

建议涂抹2层。

干燥时间

在涂抹下一层之前，等待12–16小时（20°C/55 – 65%相对空气湿度）。湿度高，日平均温度波动大，需要延长干燥时间。

注意

- 为了检查用量、干燥时间和装饰效果，需要做试漆！
- 为了达到良好性能和涂层更长使用寿命，禁止在阴雨天气和低于12°C温度下进行涂装作业！
- 在室内作业时，要保证新鲜空气流入！

表面护理

用柔软的无绒布或蘸有脂肪烃类碳氢化合物的软毡垫来清洗外墙表面的泄漏树脂。

翻新涂有通用油滴釉的外墙时，要使用高压清洗机用水清洗并烘干，然后用粒度为 P500–P600 的研磨剂进行层间处理，并根据应用建议涂上一层薄薄的翻新层。

