

FáMa Decor

Техническая инструкция

КРАСКА ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА FAMA DÉCOR OZEAN LINE



- Водоразбавляемый экологически полноценный материал на основе акрилатов III поколения по технологии GC;
- Первый класс мокрого истирания согласно DIN EN 13300;
- Первый класс укрывистости (белая база) согласно DIN EN 13300;
- Не желтеет, не впитывает загрязнения, быстро сохнет, легко обновляется;
- Превосходная адгезия к различным поверхностям;
- Три степени глянца 5/10/15;
- Отличная паропроницаемость, краска рекомендована для внутренних и наружных работ;
- Тонкослойное, превосходно сохраняет текстуру;
- Покрытие устойчиво к дезинфицирующим средствам (протестировано);
- Материал адаптирован для однослойного безвоздушного распыления;
- Отличные малярные свойства, отсутствие брызг при нанесении;
- Экономичный расход на м².

ОПИСАНИЕ

Акриловая краска для внутренних работ в трех степенях блеска специально разработанная для безвоздушного нанесения в один слой, а также для нанесения при помощи кисти или валика в два слоя. Входящие в состав промоутеры адгезии позволяют использовать материал для декоративной отделки широкого спектра различных поверхностей включая даже оцинкованное железо и цветные металлы. Как следствие краска рекомендована к окрашиванию безвоздушным распылением сложных потолочных конструкций, включая системы вентиляции, световые рамы, кабельканалы и прочее.

Краска имеет протоколы технического надзора на безопасность для детских игрушек согласно DIN EN 71-3:2018-08, а также протокол испытаний на проницаемость для углекислого газа согласно DIN EN 1062-6, поэтому идеально подходит для детских комнат, а также для детских школьных и общеобразовательных учреждений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска предназначена для быстрого и высококачественного окрашивания внутри и снаружи помещений практически всех минеральных поверхностей, таких как бетон, штукатурки из строительных растворов P II – P V, шпатлевки, кирпичная кладка, а также гипсокартонные плиты, стекловолокно. Кроме того, материал может быть использован для окраски древесины, цветных металлов, оцинкованных стальных поверхностей, известнякового песчаника, жесткого ПВХ. Идеально подходит для больших площадей, выполненных с использованием различных материалов таких как производственные цеха, супермаркеты, школы, все виды торговых площадей, подземные автостоянки и т. д., а также для жилых помещений и комнат.

СОСТАВ

Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, диспергаторы, модификаторы реологии, пеногасители, промоутер адгезии, тарные консерванты и другие технологические добавки.

ЦВЕТ/КОЛЕРУЕМОСТЬ

база W = белый
база TR = прозрачный
Краска FAMA Decor Ozean Linie может колероваться в различные цвета по каталогам BIOFA DÉCOR, NCS, RAL, а также по индивидуальным авторским коллекциям FAMA Decor.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом и прохладном месте. Замораживание продукта в процессе хранения и транспортировки не допускается.

ФАСОВКА

0,125 л / 0,375 л / 1 л / 2,5 л / 10 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

5 edelmall (благородный матовый), 10 Seidenmatt (шелковисто матовый), 15 Seidenglänzend (полуглянцевый)

ПЛОТНОСТЬ

	W = белая база	TR = прозрачная база
Ozean Linie 5	1,45 г/мл	1,38 г/мл
Ozean Linie 10	1,40 г/мл	1,26 г/мл
Ozean Linie 15	1,36 г/мл	1,16 г/мл

ВЯЗКОСТЬ

Готова к использованию, допускается разбавление водой на 5-10 объем. %. Перед началом работ с целью достижения хорошей рабочей консистенции краску необходимо тщательно перемешать.

РАСХОД

При окраске кистью или валиком: около 60-80 мл/м² на слой на гладких поверхностях или 1 литр на 7-8 м² в два слоя. Для достижения хорошей укрывистости необходимо нанести два слоя. При необходимости можно разбавить базовый слой максимум 10% водой по объему, а финишный слой максимум 5% водой по объему. Излишнее разбавление снизит укрывистость, увеличит время высыхания, может испортить декоративный эффект и потребительские свойства. При окраске рельефных, либо сильно впитывающих поверхностей расход увеличивается. Необходимо определить расход тестовым выкрашиванием. При безвоздушном однослойном распылении - 130-160 мл/ м². С целью снижения расхода и сокращения количества слоев, а также достижения удобнаносимости, рекомендуется предварительное окрашивание кистью труднодоступных участков (углы и стыки с полом и потолком) и стыковых элементов конструкций (стыки гипсокартонных плит и пр.), а также правильный подбор малярного инструмента.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

Не ниже + 8 °C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

1-2 часа при T 20 °C и относительной влажности воздуха 55-65 %. В сухом и теплом воздухе краска FÁMA DECOR OZEAN LINIE может высохнуть через 1 час. Низкая температура и высокая влажность могут привести к увеличению времени высыхания.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, без загрязнений, плесени, следов грибкового поражения, а также без «мялящих» слоев. Любые бытовые загрязнения такие как сажа, никотин, жировые и смолистые конденсаты должны быть удалены. Непрочно держащиеся слои краски должны быть также удалены. Старые, прочно держащиеся слои краски должны быть проверены на возможность окраски путем пробного выкрашивания. Сильно и неравномерно впитывающие основания следует предварительно обработать грунтом FAMA TIEFENGRUNDIERUNG.

ВАЖНО!!! Перед началом работ рекомендуется провести тестовое окрашивание поверхности для проверки адгезии, расхода и внешнего вида покрытия.

МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Рекомендуется использование малярных кистей с синтетической щетиной, а также малярных валиков с шубками из микрофибры или полиамида с длиной ворса 5-18 мм в зависимости от сферы применения (интерьер или фасад) и структуры поверхности. Чем рельефнее поверхность, тем длиннее должен быть ворс.

БЕЗВОЗДУШНОЕ НАНЕСЕНИЕ

Сопло, дюймы	0,015	0,017	0,019	0,021
Сопло, мм	0,38	0,43	0,48	0,53
Wagner Trade Tip 2	515	517	519	521
GRACO PAA XXX	615	617	819	821
Давление 180 бар - 225 бар, Угол распыления 50 °, Тип фильтра = средний (белый), размер ячейки 50				

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании обратиться к врачу. При контакте с глазами тщательно промывать водой в течение нескольких минут. По возможности снять контактные линзы, если имеются. Продолжить промывание.

УТИЛИЗАЦИЯ

По возможности, использовать продукт целиком. Жидкие остатки продукта и не опорожненную или не очищенную тару утилизировать в соответствии с местными нормативными актами. На переработку можно отдавать только опорожненные и очищенные упаковки.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

После окраски малярный инструмент необходимо тщательно промыть чистой водой. Для качественного удаления ЛКМ и сохранения эксплуатационных качеств малярного инструмента рекомендуется использование Очистителя кистей BIOFA 0600.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Для влажной уборки поверхности рекомендуется использовать бытовые ткани из микрофибры или скотч-брайт. Покрытие устойчиво к мытью с использованием пеномоющих и дезинфицирующих составов.

